


TECHNISCHES DATENBLATT

SAB Sandwich Dachpaneele (D-SL)



Stärke	Gewicht*	U-Wert	Brandverhalten	Lärmschutz
43/83 mm	11,93 kg/m ²	0,38 W/m ² K	B-s2, d0	26dB
80/120 mm	13,41 kg/m ²	0,24 W/m ² K	B-s2, d0	26dB
120/160 mm	15,01 kg/m ²	0,17 W/m ² K	B-s2, d0	26dB

*Außenblech Stahl 0,63 mm
Innenblech Stahl 0,40 mm

STAHLGÜTE

Minimal S-280 GD+Z / ZM / ZA /AZ

WÄRMEDÄMMUNG

Schwer entflammbar, FCK-, FCKW- und Faser-frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) mit geschlossener Zellstruktur.

WASSER- UND LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

$q_{v,10} = 0,130 \text{ dm}^3/\text{s}$ gemäß EN 12114

Resistenz gegen Starkregen: Klasse B gemäß EN 14509

BESTÄNDIGKEIT

Umweltrelevante Produktinformationen werden veröffentlicht auf www.sabprofil.de.

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Paneele unterliegen eine werkseigene und eine externe Produktionskontrolle.

STÜTZWEITEN

Sind abhängig von Wind- und Schneelasten, Durchbiegung Beschränkungen und Sicherheitsfaktoren. Siehe unseren SAB-Belastungstabellen.

NORMEN

Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001 und BES 6001

CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß EN 14509

Toleranz gemäß PPA-Europe Qualitätsrichtlinien

U-Wert gemäß EN 14509, Einfluss der Fuge mit berücksichtigt

IJsselstein, Juni 2024